

PERSICANER & CO Ges.m.b.H.

1100 WIEN LEEBGASSE 64

Tel: + 43 (0)1 604-01-71 Fax: + 43 (0)1 604-01-71/17

<http://www.persicaner.at> e-mail:office@persicaner.at

Datenblatt Gummiplatte E205 EPDM 65+/-5°Sh.

...mit 30 phr EPDM

Härte (Shore A) ISO 868	Dichte (g/cm ³)
65 ± 5	1,35

Reißfestigkeit (N/mm ²) ISO 37	Reißdehnung/Bruchdehnung (%) ISO 37
6	250

Druckverformungsrest (%) ISO 815	Einsatztemperatur (°C)	Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34
40	-30 bis +100 (kurzzeitig 120)	18

Test ISO 188	Härte (Punkte)	Reißfestigkeit (%)	Reißdehnung (%)
72 Stunden bei 70 °C	+5 (Max)	±20 (Max)	±30 (Max)

Nylon-Einlage (150 g/m ²)	
ohne Einlage • mit 1 Einlage • mit 2 Einlagen	

Ozonbeständigkeit	Ölbeständigkeit
gut	nicht empfohlen

starke Basen und Säuren	verdünnte Basen und Säuren
gut	gut

Lösungsmittel	Benzin
nicht empfohlen	nicht empfohlen



* Nach ZEK Norm 0.1.4-08 vom TÜV SÜD geprüft

Hinweis: Alle Informationen auf diesem Datenblatt entsprechen dem aktuellen Stand und werden von uns regelmäßig labortechnisch geprüft. Diese Werte sind als grobe Richtlinien zu betrachten. Für die Verwendung der Materialien außerhalb der angegebenen Materialkennwerte und Kenngrößen übernehmen wir keine Garantie. Es liegt in der Entscheidung des Kunden, wo und wie die Materialien eingesetzt werden. Beachten Sie, dass die spezifischen Einsatzbedingungen die Eigenschaften des Materials verändern können. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gern zur individuellen Anwendung.

PERSICANER & CO Ges.m.b.H. Tel: + 43 (0)1 604-01-71 Fax: + 43 (0)1 604-01-71/17
<http://www.persicaner.at> e-mail:office@persicaner.at