

PERSICANER & CO Ges.m.b.H.

1100 WIEN LEEBGASSE 64

Tel: + 43 (0)1 604-01-71 Fax: + 43 (0)1 604-01-71/17

<http://www.persicaner.at> e-mail:office@persicaner.at

EV600 Viton 75+/-5°Sh.

Härte (Shore A) ISO 868	Dichte (g/cm ³)
75 ± 5	1,95 ± 0,05

Reißfestigkeit (N/mm ²) ISO 37	Reißdehnung/Bruchdehnung (%) ISO 37
4	200

Druckverformungsrest (%) ISO 815	Einsatztemperaturen (°C)	Weiterreißfestigkeit (N/mm) ISO 34
45	-30 bis +250	18

Test ISO 188	Härte (Punkte)	Reißfestigkeit (%)	Reißdehnung (%)
72 Stunden bei 70 °C	+3 (Max)	+5/-5	+5/-10

Ozonbeständigkeit	Ölbeständigkeit
sehr gut	sehr gut

starke Basen und Säuren	verdünnte Basen und Säuren
sehr gut	sehr gut

Lösungsmittel	Benzin
sehr gut	sehr gut



* Nach ZEK Norm 0.1.4-08 vom TÜV SÜD geprüft

Hinweis: Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Informationen im Datenblatt beruhen auf Einzelmessungen und unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Produktionsbedingte Änderungen vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Einsatzbedingungen Einfluss auf die Eigenschaften jedes einzelnen Produktes nehmen. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, die Materialien einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Der Einsatz unserer Materialien erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

PERSICANER & CO Ges.m.b.H. Tel: + 43 (0)1 604-01-71 Fax: + 43 (0)1 604-01-71/17
<http://www.persicaner.at> e-mail:office@persicaner.at

