

PERSICANER & CO Ges.m.b.H.

1100 WIEN LEEBGASSE 64

Tel: + 43 (0)1 604-01-71 Fax: + 43 (0)1 604-01-71/17

www.persicaner.at office@persicaner.at

ELASTOMER TECHNISCHE DATEN / COMPOUND CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics		Norm / Standard	Einheit / Unit	Ist Wert / Values
Elastomer		/	Bauart/Type	NBR
Farbe / Color		/	/	Rot / Red

GEWEBE TECHNISCHE DATEN / FABRIC CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics		Norm / Standard	Einheit / Unit	Ist Wert / Values
Material / Fiber		/	Bauart/Type	Viscose / Polyester
Fahdenzahl(KetteXSchuss) Count(WarpXWeft)		NF EN 1049-2	Zahl/cm - Number/cm	27 X 26,5
Dicke / Thickness		ISO 5084	mm	0,37

MEMBRANSTOFFE TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics		Norm / Standard	Einheit / Unit	Ist Wert / Values
Dicke / Thickness		ISO 2286-3	mm	0,38 +/- 0,04
Flächengewicht / Surface density		ISO 2286-2	g/m ²	500
Berstfestigkeit/Bursting strength		Mol 23 / Mol 31	N/mm	27
Medium Beständigkeit / Resistance to fluids		ISO 1817		
Quellung/Immersion	PENTANE 72Std/25°C		%Gewicht/Weight	+2,2
Rücktrocknung/Drying	24Std/25°C + 3Std.100°C		"	-4,5
Quellung/Immersion	FAM B 72Std/25°C		"	27
Rücktrocknung/Drying	24Std/25°C + 3Std.100°C		"	-6
Quellung/Immersion	IRM 903 72Std/100°C		"	+7,3
Glasübergangstemperatur / DSC		EN ISO 11357-1	°C	-23
Querdichtheit / Antiweaking		MOL 8	Ja/Yes - Nein/No	Nein / No

PERSICANER & CO Ges.m.b.H. Tel: + 43 (0)1 604-01-71 Fax: + 43 (0)1 604-01-71/17

www.persicaner.at

office@persicaner.at