

Chemische Beständigkeit von WEICON Kleb- und Dichtstoffen nach der Aushärtung

	Flex 310 M® Classic	Flex 310 M® Kristall	Flex 310 M® HT 200	Flex 310 M® Super-Hart	Flex 310 M® Edelstahl	Flex 310 M® 2 K	Flex 310 M® Flüssig	Flex+bond®	Speed-Flex®	Speed-Flex® Kristall	Aqua-Flex	Solar-Flex®	Flex 310 PU	Fast-Bond	Silicon A	Silicon N	Silicon F	HT 300	Black-Seal
Aceton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	+
Alkohol	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	+
Ameisensäure konzentriert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	+	+
Ammoniak 10 %	+	o	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	o	+	+	+	+	+
Benzin (92 bis 100 Oktan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	+
Diesel / Heizöl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	+	+
Ethylglykol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Ethanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Frigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	+	+
Frostschutzmittel	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Getriebeöl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	+	+
Glycerin (Glykol)	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hexan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	+	+	+	+
Hydrauliköl	o	-	o	o	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	+	o	o	+	+
Kalilauge 20%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	-	-	-	-
Kühlschmierstoff, wasserverdünbar	+	o	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Laugen, verdünnt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Methanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	+
Methyl-Ethyl-Keton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	+
Motorenöl mineralisch/synthetisch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	+
Natronlauge 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	+	o	o	+
Phosphorsäure 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	+
2-Propanol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	+	0	0	+
Salpetersäure 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	+
Salzsäure 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	+
Salzwasser / Meerwasser	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Schwefelsäure 5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	+
Speiseöl / Pflanzenöl	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	+	+	+	+
Toluol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	+	+
Waschbenzin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+	+
Wasser	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wasser, +90°C (+194°F)	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	+
Wasserstoffperoxid 3%	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+
Weißöl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Xylol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	0	0	+
Zitronensäure 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+

+ = beständig o = zeitlich begrenzt - = unbeständig

Übersicht zur Berechnung der Verbrauchsmenge

 Umrechnungsfaktoren	Fugentiefe	5 mm		6 mm		8 mm		10 mm		12 mm	
		Fugenbreite	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m
(°C x 1,8) +32 = °F	5 mm	25	12,4	30	10,3						
kV/mm x 25,4 = V/mil	6 mm	30	10,3	36	8,6						
mm / 25,4 = inches	8 mm	40	7,75	48	6,5	64	4,8				
µm / 25,4 = mil	10 mm	50	6,2	60	5,2	80	3,9	100	3,1		
N x 0,225 = lb	12 mm	60	5,2	72	4,3	96	3,2	119	2,6		
N/mm x 5,71 = lb/in	15 mm	75	4,1	90	3,4	120	2,6	148	2,1	182	1,7
N/mm x 0,738 = lb-ft	18 mm			108	2,9	144	2,2	182	1,7	221	1,4
N-mm x 0,142 = oz-in	20 mm					160	1,9	194	1,6	240	1,3
N/mm x 5,71 = pli	25 mm							258	1,2	300	1,0
N/mm² x 145 = psi											
mpa x 145 = KSI											
mPa·s = cP											
N·m x 8,851 = lb-in											
N·m x 0,738 = lb-ft											
N-mm x 0,142 = oz-in											
kg x 2.2046 = lb											

Fugentiefe	5 mm		6 mm		8 mm	
Fugenbreite	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.	ml/m	m/Kart.
5 mm	25	12,4	30	10,3		
6 mm	30	10,3	36	8,6		
8 mm	40	7,75	48	6,5	64	4,8
10 mm	50	6,2	60	5,2	80	3,9
12 mm	60	5,2	72	4,3	96	3,2
15 mm	75	4,1	90	3,4	120	2,6
18 mm			108	2,9	144	2,2
20 mm					160	1,9
25 mm						258